




Dane techniczne nr **W3401-PL**

BARWIONE PODKŁADY POLIESTROWE


POLICART 3000 BIANCO



1000 g +
20 g +
20 g +
50-100 g



10-12" CF6
w 20°C



Ø 2,5-3,0 mm
Ilość warstw: 2
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
2 godz.
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C: 30 min

Wygryzewanie w temp.
od 20° do 50°C

OPIS

Biały podkład poliestrowy. Bezzapachowy, nie zawiera styrenów.

ZASTOSOWANIE

Na drewniane elementy wyposażenia i panele drewniane (zamknięte pory drewna).

CHARAKTERYSTYKA

- Doskonała siła wypełniania
- Bardzo dobra stabilność pionowa
- Łatwe szlifowanie
- Bardzo dobra siła krycia
- Bardzo dobra rozlewność

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na odpowiednio wyszlifowane wyroby drewniane lub MDF.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX pompą dwustrumieniową.

Przygotowanie mieszanki:

wagowo / objętościowo

I6630 POLICART 3000 BIANCO
I0082 ACCELERANTE BASE (akcelerator)
I0360 CATALIZZATORE LV 93 (utwardzacz)
I0397 ACETONE

1000 części
20 części
20 części
50-100 części

Szybkość schnięcia / reakcji, zależy od temperatury; w zależności od warunków otoczenia można regulować ilość stosowanego akceleratora od 1% do 2%.

Czas życia mieszanki: ok. 30 min w 20-25°C
Lepkość do natrysku w 20°C: 10-12" CF6
Ø dyszy: 2,5-3,0 mm
Ciśnienie natrysku: 3-4 bar
Ilość warstw: 2/3 warstwy (do żelowania)
Ilość nakładanego produktu: 250-300 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 45 min

Wyschnięty dotykowo: 120 min

Do składowania: 6 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Można wygrzewać etapowo w temp. od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja podkładu POLICART 3000 BIANCO

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500

Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W3401-PL

12/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
