





Dane techniczne nr **W3100-PL**

PODKŁADY POLIURETANOWE BARWIONE


MASS FOND C 50/02 BIANCO WHITE



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 2
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
60 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Biały podkład poliuretanowy ogólnego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

Podkład na różnego rodzaju wyroby przemysłowe.

CHARAKTERYSTYKA

- Bardzo dobra siła wypełniania
- Dobra stabilność pionowa
- Łatwe szlifowanie
- Wysoka siła krycia
- Szybkie schnięcie

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane lub MDF, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

wagowo / objętościowo

I3218 MASS FOND C 50/02 BIANCO WHITE
I1751 FP 16 VELO CATALIZZATORE HARDENER (utwardzacz)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

1000 części
500 części
200-500 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 2 z ok. 1-godzinną przerwą i możliwym lekkim przeszlifowaniem pomiędzy warstwami

Ilość nakładanego produktu: 150-200 g/m²

Wydajność teoretyczna: 3 m²/l

V.O.C.: 395,41 g/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 15 min

Wyschnięty dotykowo: 30 min

Do składowania: 8 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja podkładu MASS FOND C 50/02 WHITE

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500

Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W3100-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
