





Dane techniczne nr **W2200-PL**

BEZBARWNE IZOLATORY NITRO


SER 1011 TRANSPARENT



1000 g +
200-400 g



14-16" CF4 - natrysk
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 2-3
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 25°C:
Wyschnięty dotykowo: 30 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Wyrzewanie etapowo w 20-50°C

OPIS

Bezbarwny izolator nitro, ogólnego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do aplikacji na różnego rodzaju wyroby.

CHARAKTERYSTYKA

- Łatwe szlifowanie
- Dobra przezroczystość
- Szybkie schnięcie

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone, także na drewno barwione.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX

Proporcje mieszania:

I8528 SER 1011 TRANSPARENTE
I0406 ANTINEBBIA THINNER lub
I0380 OPALAYD THINNER (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części

200-400 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 14-16" CF4

Ø dyszy: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie powietrza: 3-4 bar

Ilość warstw: 2-3 z ok. 30-min odstępami czasu i ewentualnym lekkim przeszlifowaniem między warstwami

Ilość nakładanego produktu: 100-160 g/m²

Wydajność teoretyczna: 5 m²/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie w 25°C, przy wilgotności względnej <65%:

Pyłosuchy: 15 min

Wyschnięty dotykowo: 30 min

Do składowania: 8 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Możliwe jest **wyrzewanie**.



ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane
Szlifowanie powierzchni papierem ściernym P100-P150-P180
Aplikacja bejcy, opcjonalnie
Aplikacja SER 1011 TRANSPARENT
Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500
Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W2200-PL
02/2016

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.

