




Dane techniczne nr **W4301-PL**


BEZBARWNE BŁYSZCZĄCE LAKIERY POLIESTROWE

6/90 POLILUX SPRAY GLOSSY




1000 g +
20 g +
20 g

Czas życia mieszanki
w 20°C: ok. 20 min



12-15" CF4
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
120 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie w temp.
od 20° do 50°C

OPIS

Bezbarwny błyszczący lakier poliestrowy typu redoks.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do stosowania na różnego rodzaju panele drewniane i elementy wyposażenia, szczególnie zalecany na wyroby wysokiej jakości.

CHARAKTERYSTYKA

- Bardzo dobra siła wypełniania
- Dobra stabilność pionowa
- Wysoka twardość
- Bardzo dobra przezroczystość
- Bardzo dobra rozlewność

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na wyroby drewniane pokryte podkładem poliestrowym, odpowiednio wyszlifowanym.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX.

Przygotowanie mieszanki:

wagowo / objętościowo

I0842 6/90 POLILUX SPRUZZO LUCIDO
I0082 ACCELERANTE BASE (standardowy) lub
I0355 ACCELERANTE MB N20 (do jasnego drewna)
I0358 CATALIZZATORE POLILUX (utwardzacz standardowy) lub
I0360 CATALIZZATORE LV 93 (dłuższy czas życia mieszanki)

1000 części
20 części
20 części

Szybkość schnięcia / reakcji, zależy od temperatury; w zależności od warunków otoczenia można regulować ilość stosowanego akceleratora od 1% do 2%.

Czas życia mieszanki: ok. 20 min w 20-25°C
Lepkość do natrysku w 20°C: 12-15" CF4
Ø dyszy: 1,6-1,8 mm
Ciśnienie natrysku: 3-4 bar
Ilość warstw: 1 warstwa
Ilość nakładanego produktu: 80-120 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 60 min

Wyschnięty dotykowo: 120 min

Do składowania: 24 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie:

Można wygrzewać etapowo w temp. od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy i izolatora

Aplikacja 2-3 warstw podkładu poliestrowego

Schnięcie przez minimum 24 godz.

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500-P800

Aplikacja lakieru 6/90 POLILUX SPRAY GLOSSY

DANE TECHNICZNE W4301-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
