





Dane techniczne nr **W4004-PL**

BEZBARWNE LAKIERY POLIURETANOWE


MAXODUR



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C:
Wyschnięty dotykowo:
90 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 3 godz.

Wyrzwanie w temp.
20 do 50°C

OPIS

Wysokiej jakości, matowy, bezbarwny lakier poliuretanowy, odporny na zarysowania.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni jako matowe wykończenie na panelach drewnianych i elementach wyposażenia, stołach oraz krzesłach.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Bardzo wysoka twardość
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Doskonała rozlewność

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane odpowiednio przygotowane poprzez aplikację właściwego podkładu i wyszlifowanie go papierem ściernym o gradacji do P400.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Proporcje mieszania:

MAXODUR
I1572 M250 CATALIZZATORE (utwardzacz standardowy)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik wolny) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
500 części
200-500 części

Czas życia mieszanki: ponad 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie powietrza: 3-4 bar

Ilość warstw: 1

Ilość nakładanego produktu: 120-160 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie w 25°C i przy wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 45 min

Wyschnięty dotykowo: 90 min

Do składowania: 12 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temp. od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie powierzchni papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja podkładu

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P400

Aplikacja lakieru MAXODUR

DANE TECHNICZNE W4004-PL
09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
